

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 317-005A CHOCEŇ

název akce

H RŮZNÉ

Projektová část / stavební objekt

Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice objednatel	spolupráce
Choceň místo stavby	Pardubický kraj

DIK
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
 Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
 tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
 e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

Zvláštní a technické kvalitativní podmínky název přílohy	měřítka	DUSP+PDPS stupeň
--	---------	---------------------

ING. M. BURIANEC kontroloval		ING. JAN FELGR hlavní inženýr projektu		A074/18 číslo zakázky	H.6 číslo přílohy
ING. JAN FELGR zodpovědný projektant		ING. JAN FELGR vedoucí projektant		02/2019 datum	

OBSAH

1	PLATNOST TKP A ZTKP	3
1.1	Kapitola 1 TKP - Všeobecně	3
1.2	Kapitola 2 TKP – Příprava staveniště.....	3
1.3	Kapitola 3 TKP – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě.....	3
1.4	Kapitola 4 TKP – Zemní práce	3
1.5	Kapitola 5 TKP – Podkladní vrstvy	3
1.6	Kapitola 6 TKP – Cementobetonový kryt	3
1.7	Kapitola 7 TKP – Hutněné asfaltové vrstvy.....	3
1.8	Kapitola 9 TKP – Kryty z dlažeb	3
1.9	Kapitola 10 TKP – Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy.....	3
1.10	Kapitola 11 TKP – Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu.....	3
1.11	Kapitola 12 TKP – Trvalé oplocení	3
1.12	Kapitola 13 TKP – Vegetační úpravy.....	3
1.13	Kapitola 14 TKP – Dopravní značky a dopravní zařízení	4
1.14	Kapitola 15 TKP – Osvětlení pozemních komunikací	4
1.15	Kapitola 16 TKP – Piloty a podzemní stěny.....	4
1.16	Kapitola 18 TKP – Beton pro konstrukce	4
1.17	Kapitola 19 TKP – část A: Ocelové mosty a konstrukce	4
1.18	Kapitola 19 TKP – část B: Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí	4
1.19	Kapitola 21 TKP – Izolace proti vodě	4
1.20	Kapitola 22 TKP – Mostní ložiska.....	4
1.21	Kapitola 23 TKP – Mostní závěry	4
1.22	Kapitola 26 TKP – Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek.....	4
1.23	Kapitola 29 TKP – Zvláštní zakládání.....	4
1.24	Kapitola 30 TKP – Speciální zemní konstrukce.....	4
1.25	Kapitola 31 TKP – Opravy betonových konstrukcí	4
2	KAPITOLY DLE ZTKP	5
2.1	Kapitola 1 TKP – Všeobecně	5
2.2	Kapitola 2 TKP – Příprava staveniště.....	5
2.3	Kapitola 3 TKP – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě.....	6
2.4	Kapitola 4 TKP – Zemní práce	7
2.5	Kapitola 7 TKP – Hutněné asfaltové vrstvy.....	7
2.6	Kapitola 10 TKP – Obrubníky, chodníky a zpevněné plochy	8
2.7	Kapitola 13 TKP – Vegetační úpravy.....	8
2.8	Kapitola 14 TKP – Dopravní značky a dopravní zařízení	8
2.9	Kapitola 18 TKP – Beton pro konstrukce	9
3	ZÁVĚR.....	11

Pro stavbu „Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň“ platí v plném rozsahu TKP (technické kvalitativní podmínky) schválené MDS-OPK s účinností od 1.9.1998, pokud nejsou doplněny o některé nové požadavky, jež jsou obsaženy v tomto dokumentu. ZTKP (zvláštní technické kvalitativní podmínky) jsou nadřazeny TKP a stavba bude prováděna podle ZTKP. Při ocenění soupisu prací je zhotovitel povinen do cen zohlednit všechna ustanovení, požadavky, měření i zkoušky, které ze ZTKP i z TKP vyplývají. Tento dokument ZTKP je zpracován pro celou výše uvedenou stavbu.

Číslování článků je shodné s číslováním v TKP.

1 PLATNOST TKP A ZTKP

1.1 Kapitola 1 TKP - Všeobecně

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Září 2007.

1.2 Kapitola 2 TKP – Příprava staveniště

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Září 2007.

1.3 Kapitola 3 TKP – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Září 2007.

1.4 Kapitola 4 TKP – Zemní práce

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Září 2007.

1.5 Kapitola 5 TKP – Podkladní vrstvy

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Září 2007.

1.6 Kapitola 6 TKP – Cementobetonový kryt

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Září 2007.

1.7 Kapitola 7 TKP – Hutněné asfaltové vrstvy

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Září 2007.

1.8 Kapitola 9 TKP – Kryty z dlažeb

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Září 2007.

1.9 Kapitola 10 TKP – Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Září 2007.

1.10 Kapitola 11 TKP – Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Září 2007.

1.11 Kapitola 12 TKP – Trvalé oplocení

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Září 2007.

1.12 Kapitola 13 TKP – Vegetační úpravy

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Září 2007.

1.13 Kapitola 14 TKP – Dopravní značky a dopravní zařízení

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Zář 2007.

1.14 Kapitola 15 TKP – Osvětlení pozemních komunikací

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Zář 2007.

1.15 Kapitola 16 TKP – Piloty a podzemní stěny

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Zář 2007.

1.16 Kapitola 18 TKP – Beton pro konstrukce

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Zář 2007.

1.17 Kapitola 19 TKP – část A: Ocelové mosty a konstrukce

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Zář 2007.

1.18 Kapitola 19 TKP – část B: Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Zář 2007.

1.19 Kapitola 21 TKP – Izolace proti vodě

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Zář 2007.

1.20 Kapitola 22 TKP – Mostní ložiska

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Zář 2007.

1.21 Kapitola 23 TKP – Mostní závěry

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Zář 2007.

1.22 Kapitola 26 TKP – Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Zář 2007.

1.23 Kapitola 29 TKP – Zvláštní zakládání

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Zář 2007.

1.24 Kapitola 30 TKP – Speciální zemní konstrukce

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Zář 2007.

1.25 Kapitola 31 TKP – Opravy betonových konstrukcí

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 s účinností od 1. Zář 2007.

2 KAPITOLY DLE ZTKP

2.1 Kapitola 1 TKP – Všeobecně

Doplňuje se:

Provedení RDS objednatel nezajišťuje. Dokumentace ve stupni DUSP a PDPS není určena pro vlastní realizaci a pro zdárnou realizaci díla je třeba zpracovat RDS.

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) MD – OI, č.j. 653/07 – 910 – IPK/1 ze dne 6.8. 2007 s účinností od 1.9.2007 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 23299/98-120 ze dne 30.6.1998 a její přílohy č. 9 schválené MDS – OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21.2.2000.

1.8.8 Objížďky

Doplňuje se:

Zhotovitel zajistí veškerá potřebná dočasná dopravní značení včetně jeho projednání s DI, PČR a zajištění zvláštního užívání komunikace včetně pravidelné kontroly osazeného dočasného dopravního značení.

1.4.4.2 Kontrola kvality zhotovovacích prací

Doplňuje se:

Na každou jednotlivou technologii předloží zhotovitel technologický postup prací min. 7 dní před zahájením prací.

2.2 Kapitola 2 TKP – Příprava staveniště

2.8.1 Odstranění travin, křovin a nevhodných materiálů

Doplňuje se:

Před započítím, ale i v průběhu stavebních prací musí být veškerá vzrostlá zeleň chráněna proti poškození v souladu s ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Stávající vzrostlá zeleň bude po celou dobu výstavby chráněna. Během stavby (zejména v rámci výkopových prací) nesmí být ohrožena stabilita stromů a jejich kořenový systém. Veškeré zemní práce v blízkosti stromů (2,5 m od paty kmene) musí být prováděny ručně a s nejvyšší mírou opatrnosti v souladu s ČSN 83 9061. Případné poškození kořenů bude ošetřeno. Obnažené kořeny budou chráněny před vysycháním a ošetřeny se. Zásypové materiály budou takové zrnitosti, aby bylo zajištěno trvalé provzdušnění kořenů. Hutnění jednotlivých konstrukčních vrstev v okolí stromů bude provedeno ruční mechanizací. Stavební stroje a vozidla se nebudou odstavovat v místě kořenové zóny stromů a v její těsné blízkosti. Rovněž tak nebude v těchto místech skladován žádný stavební materiál a odpad a ani zde nebude skladována zemina z odkopávek a navážek.

Bude se provádět průběžné sekání trávy během výstavby.

Křoviny a nálet zasahující do průjezdného prostoru budou odstraněny, stromy budou odborně prořezány. Kácení je nutné realizovat v období vegetačního klidu.

2.8.2 Kácení stromů a odstranění pařezů

Doplňuje se:

Vzrostlé stromy a další zeleň, které jsou určeny na staveništi k zachování, ochrání zhotovitel ve smyslu ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a způsobem předepsaným orgány životního prostředí nebo objednatelem/správcem stavby.

2.8.4 Odstranění stávajících objektů, demolice

Doplňuje se:

Jako demolice je možno uvažovat s demolicí stávajícího mostního svršku, a zpevněných ploch. V těchto případech bude za přítomnosti investora a projektanta dohodnut rozsah demolic jednotlivých konstrukčních vrstev a vše bude zaznamenáno do stavebního deníku. Bez tohoto zápisu nelze začít s vlastními demolicemi.

Technologické postupy demoličních prací vypracuje zhotovitel a odsouhlasí se správcem stavby.

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

Projekt předpokládá, že veškerý vybouraný materiál konstrukce vozovky a jejího podloží bude, stejně jako materiál z demolovaných propustků odvezen na řízenou skládku dle určení dodavatele. Odfrézovaný materiál a vytěžená žulová dlažba bude uskladněn na skládce dle určení investora.

Není uvažováno s mezideponií vybouraného materiálu, materiál bude po jeho vybourání okamžitě naložen, odvezen.

2.3 Kapitola 3 TKP – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP (beze změn a doplňků) schválené MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 Ze dne 23.3.09 s účinností od 1. dubna 2009 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1 ze dne 15.12.2003.

3.1 Šachty, vpusti a příslušenství kanalizace, Uliční vpusti (dále jen UV)

Typ UV s kalovou prohlubní a kalovým košem.

Mezery v mříži (UV) budou kolmo ke směru jízdy v přilehlém jízdním pruhu

Vpusť bude vyskládána z betonových typových prefabrikátů.

3.2.2 Trouby pro odvodnění

3.2.2.4 Trouby z plastických hmot

Doplňuje se:

Trouby z plastických hmot, PP

Požadavky na materiál, přípustné vady a mezní odchylky udává ČSN EN ISO 9969. Profil trouby, rozměrové tolerance musí být v souladu s ČSN EN 13 476. Další požadavky udává TP 177.

3.3 Technologické postupy prací

3.3.3.3 Potrubí uložené do lože

Ruší se celý a nahrazuje novým článkem ZTKP uvedeného znění:

Nejvyšší vrstvu v podloží musí tedy tvořit hladký rovný homogenní polštář tl. min. 200 mm ze šterkopísku s velikostí zrna max. 22 mm a míra zhutnění musí odpovídat min. 98 % Proctor Standard. V rýze se nesmí vyskytnout žádné větší kameny (např. náhodně vypadlé ze stěn výkopu).

Minimální únosnost podloží ve styku s plastovou troubou musí být 200 kPa, modul přetvárnosti min. 30 MN/m², úhel vnitřního tření této horní vrstvy min 36°.

Po uložení potrubí se zkontroluje, zda jsou dodrženy projektované výšky vtoku a výtoku a event. nadvýšení středu potrubí.

3.3.4 Pokládka a spojování trub

Doplňuje následujícím textem:

Spojování trub do DN 1000 se provede pomocí hrdel nebo podle požadavků výrobce.

Spojování trub DN 1000 a větší se provede extruzním svařováním nebo podle požadavků výrobce.

Je-li to při kladení trub nutné, vyhloubí se montážní jamky tak, aby mohly být spoje správně provedeny. Montážní jamky nemají být větší, než vyžaduje provedení spoje.

Musí se dodržovat ostatní pokyny k pokládání trub podle jiných odpovídajících norem a požadavky výrobce.

3.3.5 Obsyp a zásyp potrubí včetně chrániček

3.3.5.1 Obecné požadavky

Ruší se celý a nahrazuje novým článkem ZTKP uvedeného znění:

Obsyp do vzdálenosti 0,5 DN od stěny trouby a zásyp v tl. 0,5 m nad vrcholem trouby se provede z písku dobře zrněného SW (ČSN 73 1001), který umožní zaplnění prostor mezi žebry korugace a dobré přilnutí k potrubí.

Zásyp výše jak 0,5 m od vrcholu trouby se provede podle projektové dokumentace na zemní těleso.

3.3.5.4 Požadavky na zhutnění zásypů

Doplňuje následujícím textem:

Zasypávání a hutnění se provádí na obou stranách symetricky (výškový rozdíl max. 300 mm) ve vrstvách max. 300 mm. Nutno dosáhnout míry zhutnění 0,85 ID dle ČSN 736244.

Během provádění zásypu a hutnění se musí průběžně sledovat deformace zasypávaného potrubí, která nesmí přesáhnout hodnotu 0,03 DN. Měření provádí zhotovitel objektu a výsledky předává objednateli.

Volba zhutňovacího zařízení, počet zhutňovacích cyklů musí být v souladu se zhutňovacím materiálem. Pro zhutnění obsypu do vzdálenosti 0,5 DN od stěny trouby a 0,5 m nad vrcholem trouby se hutnění provádí lehkými zhutňovacími stroji s hutnicím účinkem do hloubky max. 0,35 m nebo podle požadavků výrobce trub. Do výše 1 m nad vrcholem trouby se používají lehká vibrační dusadla s hmotností do 60 kg. Po dosažení této výšky lze použít i těžké zhutňovací mechanizmy.

Pro odvedení srážkové vody je nutno zajistit řádné odvodnění.

3.12.1 Citované normy

Doplňuje se:

ČSN EN 13 476 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN EN ISO 9969 Plastové trubky. Stanovení kruhové tuhosti

2.4 Kapitola 4 TKP – Zemní práce

4.2 Popis a kvalita stavebních materiálů

Doplňuje se:

Pro použití druhotných materiálů v zemním tělese platí ČSN 73 6133 a příslušné TP. Do zemního tělesa pozemních komunikací se mohou použít pouze takové materiály, u nichž je ověřena vhodnost použití na základě průkazných zkoušek.

V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100% PS resp. pro šterkovité zeminy minimální relativní hutnost $ID=0,85$. Na pláni zemního tělesa vozovky musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu $E_{def,2}=45$ Mpa stanoveného podle ČSN 72 1006:1998. Aktivní zóna a zemní pláň musí být provedeny dle ČSN 73 6133.

Dosažení projektovaných parametrů musí být ověřeno statickou zatěžovací zkouškou, případně zhutňovací zkouškou, laboratorními zkouškami (statická zkouška) a ověřeno zhutňovací zkouškou.

Vzorky všech výrobků a materiálů dle čl. 4.2.3 až 4.2.7 kap. 4 TKP, které budou použity na stavbě, předloží zhotovitel objednateli ke schválení v souladu s článkem 7.2 Obchodních podmínek. Pro články 4.2.3 až 4.2.7 platí, že zhotovitel musí před zahájením prací doložit objednateli doklady o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. K „prohlášení/certifikátům o shodě“ musí být přiloženy příslušné protokoly o zkouškách s jejich výsledky a dále posouzení splnění požadovaných parametrů dle TKP a případných dalších a/nebo změněných (zejména zvýšených) požadavků dle ZTKP. Zkoušky typu a průkazní zkoušky musí být provedeny laboratoří se způsobilostí podle metodického pokynu SJ-PK část II/3 odsouhlasenou objednatelem.

2.5 Kapitola 7 TKP – Hutněné asfaltové vrstvy

7.2.6.2 Technické požadavky

Doplňuje se:

Pevnost spojení vrstev smykovou zkouškou podle Leutnera musí být min. 15,0 kN při průměru vývrtu 150 mm nebo 6,7 kN při průměru 100 mm pro všechny vrstvy. Zkoušky pevnosti spojení vrstev, pokud styčné plochy vrstev jsou nerovné (např. po frézování nebo nerovnost větší než definovaná v TP 109 zm. 1 příloha D), mají pouze informativní charakter, avšak pevnost ve spojení se dosahuje podstatně vyšší, proto požadované hodnoty musí být splněny.

Požadavky na spojení vrstev jsou uvedeny v TP 109 čl. 5.

7.3.4 Příprava podkladu

Doplňuje se:

Spojovací a infiltrační postřiky

Postřiky se provedou na celou šíři podkladní vrstvy. Nebudou se provádět pouze v šíři následující pokládané asfaltové směsi.

Asfaltová zálivka

Pracovní spáry mezi asfaltovými vrstvami a betonovými nebo ocelovými konstrukcemi musí být utěsněny páskou z modifikované zálivkové hmoty nebo asfaltovou modifikovanou zálivkou. Zálivková hmota musí vyhovovat parametrům uvedeným v TP 115 čl. 7.4.

7.3.7 Rozprostírání

U pojížděných částí vozovky musí být horní hrana vpustí, poklopů apod. 0-5 mm pod úroveň povrchu obrusné vrstvy.

7.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ, KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Doplňuje se:

Pro ošetření trhlin jsou požadované vlastnosti stavebních materiálů a kvalita při provádění stanoveny v TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem.

7.6.3 Míra zhutnění a mezerovitost vrstvy

Doplňuje se:

Předepsanou míru zhutnění a mezerovitost hotové vrstvy musí zhotovitel zajistit v celé šířce (i na okraji zpevněné části vozovky). Toho lze dosáhnout například použitím válce s přitlačným zařízením boku pokládané vrstvy.

2.6 Kapitola 10 TKP – Obručníky, chodníky a zpevněné plochy**10.2.2 Popis a kvalita stavebních materiálů**

Doplňuje se:

V rámci stavby, kde určuje projektová dokumentace, budou použity tyto obručníky: silniční obručník, přírodní, povrch standart, rozměr dle situace a vzorových příčných řezů, odolnost XF4.

2.7 Kapitola 13 TKP – Vegetační úpravy

Doplňuje se:

Před započítáním, ale i v průběhu stavebních prací musí být veškerá vzrostlá zeleň neurčená k odstranění chráněna proti poškození v souladu s ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Práce v okolí kořenů stromů musí být prováděny s maximální opatrností, tak aby zásah do kořenového systému byl co nejmenší. V případě, že bude kořenový systém poškozen stavebními úpravami, je nutné okamžitě provést jeho odborné ošetření.

2.8 Kapitola 14 TKP – Dopravní značky a dopravní zařízení**5.10.1 Svislé dopravní značky (SDZ)**

Technické parametry svislých dopravních značek (denní a noční viditelnost, mechanická odolnost, provedení hran, korozivzdornost) a jejich nosné konstrukce musí být v souladu s ČSN EN 12899-1.

Zhotovovací práce musí být provedeny tak, aby byl splněn požadavek na umístění a provedení SDZ, VDZ a DZ podle dokumentace kapitoly 14 TKP.

Při umístění a osazení SDZ na PK je nutno dodržet minimální a maximální vzdálenosti stanovené TP 65, TP 66 a TP 100. Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky včetně jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní komunikace bez zpevněné části krajnice) je 0,50 m; největší vzdálenost je 2,00 m.

Odsouhlasení prací provede objednatel/správce stavby podle dokumentace jen pokud bylo dodrženo provedení a kvalita odpovídá požadavkům TKP a ZTKP. Výrobky musí být nové a nesmí být poškozeny.

5.10.2 Retroreflexní SDZ

Technické provedení: reflexní značky, retroreflexní materiál min. třídy R2

Rozměry značek: základní velikost

Materiál: Fe-Zn

5.10.4 Přenosné SDZ

Typ a rozmístění dopravního značení je navrženo dle vzorových schémat dle TP66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Objízdné trasy nejsou zvažovány. Dočasné dopravní značení bude provedeno v rozsahu dle přílohy DIO Technická zpráva. Značky užitě k označení pracovních míst budou provedeny jako retroreflexní - retroreflexní materiál musí splňovat vlastnosti minimálně třídy R'2 – budou použity značky základní velikosti. Přenosné značky nebo dopravní zařízení budou osazeny na podpěrný sloupek.

2.9 Kapitola 18 TKP – Beton pro konstrukce

5.11.1 Doklady k prohlášení o shodě

K prohlášením/certifikátům, musí být přiloženy příslušné protokoly o zkouškách s jejich výsledky. Dále posouzení splnění požadovaných parametrů dle TKP, ZDS a požadavků dle ZTKP. Kontrolní zkoušky jsou zkoušky stavebních materiálů, směsí, výrobků a hotových vrstev a zajišťuje je zhotovitel za účelem zjištění a prokázání, že vlastnosti stavebních hmot, směsí, výrobků a hotových vrstev odpovídají smluvním požadavkům – zejména TKP/ZTKP, dokladům o shodě a průkazním zkouškám. Vlastní odběry a zkoušky, zajišťované objednatelem/správce stavby, se řídí kapitolou 1 TKP a čl. 18.5.12. Pro kontrolní zkoušky zhotovitele platí ustanovení o provádění zkoušek uvedená v kapitole 1 TKP.

5.11.2 Povrch betonu

Povrch betonových ploch musí být rovný a hladký a ošetřuje se dle zásad v kap. 18 TKP. Na pochozích plochách říms bude provedena striáž.

5.11.3 Teplota betonu

Teplota betonu pro různé klimatické podmínky betonáže a technologie betonáže je specifikována v příslušných kapitolách TKP, platí ustanovení ČSN EN 206-1 (čl. 5.2.8 – tj. min. +5 °C) a ustanovení ČSN P ENV 13670-1, čl. 8.5. U 2. a 3. kontrolní třídy dle přílohy G ČSN P ENV 13670-1 je třeba v nabídce uchazeče ocenit taková opatření, aby během ukládání byla teplota CB min. +10°C.

5.11.4 Ztvrdlý beton – požadavky (specifikace)

Všeobecné požadavky na vlastnosti betonu stanovuje ČSN EN 206-1. Tabulka 18-3 kapitoly 18 TKP stanovuje závazné komplexní požadavky na vlastnosti ztvrdlého betonu.

5.11.5 Trvanlivost betonu – odolnost betonu vůči zmrazování a rozmrazování (odolnost vůči vlivu vody a CHRL)

Zhotovitel předloží před kolaudací stavby atesty na chloridy u veškerých betonových výrobků a konstrukcí. Obecné požadavky na trvanlivost (odolnost) betonu ve vztahu k vlivu prostředí, ve kterém je konstrukce uložena, jsou definovány a specifikovány v ČSN EN 206-1. Pro stavby PK je odolnost betonu při cyklickém působení mrazu, vody a CHRL při zkoušce dle ČSN 73 1326 předepsána a souborně definována v tab. 18-3 a v tab. 18-6 kapitoly 18 TKP. Kritéria a počet zkušebních cyklů při kontrolních a průkazních zkouškách jsou uvedeny v tab. 18-6. Odolnost povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek se zkouší podle ČSN 73 1326 metodami A a C, s úpravami kritérií popsány v tabulce 18-6. Zkoušku lze provést na tělesech i ve stáří jiném než stanovuje ČSN 731326, dále viz 18.5.2.8 (KZ) a 18.4.2 (PZ).

5.11.6 Vodotěsnost

Kritéria pro max. průsak vody ve vzorku a požadavky na beton pro příslušný stupeň vlivu prostředí jsou v tab. 18-3 této kapitoly TKP. Při průkazní zkoušce musí být průměrná hodnota průsaku nižší o 20 %, než je stanovené kritérium v tab. 18-3. Hloubka průsaku vody ve zkušebním tělese z betonu se zkouší dle ČSN EN 12390-8.

5.11.7 Kontrolní zkoušky

Kontrolní zkoušky jsou zkoušky stavebních materiálů, směsí, výrobků a hotových vrstev a zajišťuje je zhotovitel za účelem zjištění a prokázání, že vlastnosti stavebních hmot, směsí, výrobků a hotových vrstev odpovídají smluvním požadavkům – zejména TKP/ZTKP, dokladům o shodě a průkazním zkouškám. Vlastní odběry a zkoušky, zajišťované objednatelem/správcem stavby, se řídí kapitolou 1 TKP a čl. 18.5.12. Pro kontrolní zkoušky zhotovitele platí ustanovení o provádění zkoušek uvedená v kapitole 1 TKP.

3 ZÁVĚR

Stavba bude prováděna v kvalitě odpovídající TKP a ZTKP. Zhotovitel stavby je povinen si údaje uvedené v dokumentaci a soupisu prací ověřit na místě stavby. Na základě zjištěných skutečností musí zhotovitel stanovit cenu, ve které budou zahrnuta veškerá možná rizika spojená s realizací stavby. Stanovená cena musí splnit všechna kritéria na dodržení požadované kvality všech dílčích prací realizované stavby.